

TECHNISCHES

MERKBLATT

Produkt :

Bergmann – Kohlensäurer Futterkalk
Körnung 0 – 0,09 mm
(gemahlener Kalkstein - CaCO₃)

Artikelnummer : 108131

Chem. Analyse :

Durchschnittswert

CaCO ₃	ca. 91,00 %
MgO	ca. 1,97 %
Glühverlust	ca. 41,15 %
Feuchtigkeit	ca. 0,20 %
SiO ₂	ca. 2,79 %
Fe ₂ O ₃	ca. 0,55 %
Al ₂ O ₃	ca. 1,02 %
SO ₃	ca. 0,10 %

Physikal. Eigenschaften :

Schüttdichte nach Böhme	ca. 0,95 kg/dm ³
Siebrückstand bei 0,09 mm	< 15,0 %
bei 1,00 mm	< 1,0 %