

## TECHNISCHES

## MERKBLATT

---

### Produkt :

**Bergmann – Kohlensäurer Futterkalk**  
**Körnung 0 – 1,0 mm**  
(gemahlener Kalkstein - CaCO<sub>3</sub> )

Artikelnummer : 108132

### Chem. Analyse :

### Durchschnittswert

CaCO <sub>3</sub>	ca. 93,50 %
MgO	ca. 1,22 %
Glühverlust	ca. 41,80 %
Feuchtigkeit	ca. 0,15 %
SiO <sub>2</sub>	ca. 2,05 %
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	ca. 0,38 %
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	ca. 0,85 %
SO <sub>3</sub>	ca. 0,015 %

### Physikal. Eigenschaften :

Schüttdichte nach Böhme	ca. 1,40 kg/dm <sup>3</sup>
Siebrückstand bei 0,09 mm	> 80,0 %
bei 1,00 mm	< 2,0 %