

TECHNISCHES

MERKBLATT

Produkt :

Bergmann – Kohlensäurer Futterkalk
Körnung 0 - 2,0 mm
(gemahlener Kalkstein - CaCO_3)

Artikelnummer : 108133

Chem. Analyse :

Durchschnittswert

CaCO_3	ca. 94,0 %
MgO	ca. 1,25 %
Glühverlust	ca. 42,0 %
Feuchtigkeit	ca. 0,15 %
SiO_2	ca. 1,85 %
Fe_2O_3	ca. 0,38 %
Al_2O_3	ca. 0,75 %
SO_3	ca. 0,015 %

Physikal. Eigenschaften :

Schüttdichte nach Böhme	ca. 1,45 kg/dm^3
Siebrückstand bei 0,63 mm	> 83,0 %
bei 2,0 mm	< 8,0 %