

TECHNISCHES

MERKBLATT

Produkt :

Bergmann – Kohlensaurer Futterkalk
Körnung 0,1 – 1,0 mm
(gemahlener Kalkstein - CaCO₃)

Artikelnummer : 108232 (Big Bag)
Artikelnummer : 208135 (Loseware)

Chem. Analyse :

Durchschnittswert

CaCO ₃	ca. 93,50 %
MgO	ca. 1,22 %
Glühverlust	ca. 41,80 %
Feuchtigkeit	ca. 0,15 %
SiO ₂	ca. 2,05 %
Fe ₂ O ₃	ca. 0,38 %
Al ₂ O ₃	ca. 0,85 %
SO ₃	ca. 0,015 %

Physikal. Eigenschaften :

Schüttdichte nach Böhme	ca. 1,40 kg/dm ³
Siebrückstand bei 0,09 mm	> 95,0 %
bei 1,0 mm	< 2,0 %