

## TECHNISCHES

## MERKBLATT

---

### Produkt :

**Bergmann – Kohlensäurer Futterkalk**  
**Körnung 1,0 - 2,0 mm**  
(gemahlener Kalkstein -  $\text{CaCO}_3$  )

Artikelnummer : 208125

### Chem. Analyse :

#### Durchschnittswert

$\text{CaCO}_3$	ca. 94,0 %
MgO	ca. 0,95 %
Glühverlust	ca. 42,5 %
Feuchtigkeit	ca. 0,15 %
$\text{SiO}_2$	ca. 2,15 %
$\text{Fe}_2\text{O}_3$	ca. 0,25 %
$\text{Al}_2\text{O}_3$	ca. 0,55 %
$\text{SO}_3$	ca. 0,07 %

### Physikal. Eigenschaften :

Schüttdichte nach Böhme	ca. 1,40 $\text{kg/dm}^3$
Siebrückstand bei 0,63 mm	> 95,0 %
bei 2,00 mm	< 8,0 %