

## TECHNISCHES

## MERKBLATT

---

### Produkt :

**Bergmann – Kohlensaurer Futterkalk**  
**Körnung 0 – 0,09 mm**  
(gemahlener Kalkstein -  $\text{CaCO}_3$  )

Artikelnummer : 208130

### Chem. Analyse :

#### Durchschnittswert

$\text{CaCO}_3$	ca. 91,0 %
MgO	ca. 1,97 %
Glühverlust	ca. 41,2 %
Feuchtigkeit	ca. 0,20 %
$\text{SiO}_2$	ca. 2,79 %
$\text{Fe}_2\text{O}_3$	ca. 0,55 %
$\text{Al}_2\text{O}_3$	ca. 1,02 %
$\text{SO}_3$	ca. 0,10 %

### Physikal. Eigenschaften :

Schüttdichte nach Böhme	ca. 0,95 $\text{kg/dm}^3$
Siebrückstand bei 0,09 mm	< 15,0 %
bei 1,00 mm	< 1,0 %