

## TECHNISCHES

## MERKBLATT

---

### Produkt :

**Bergmann – kohlsaurer Futterkalk**  
**Körnung 2 - 4 mm**  
( gemahlener Kalkstein –  $\text{CaCO}_3$  )

Artikelnummer : 208131

### Chem. Analyse :

#### Durchschnittswert

$\text{CaCO}_3$	ca. 94,0 %
MgO	ca. 1,55 %
Feuchtigkeit	ca. 0,15 %
$\text{SiO}_2$	ca. 2,80 %
$\text{Fe}_2\text{O}_3$	ca. 0,40 %
$\text{Al}_2\text{O}_3$	ca. 0,75 %
$\text{SO}_3$	ca. 0,02 %

### Physikal. Eigenschaften :

Schüttdichte nach Böhme	ca. 1,40 $\text{kg/dm}^3$
Siebrückstand bei 0,63 mm	> 95 %
bei 2,80 mm	40 $\pm$ 10 %
bei 4,00 mm	< 5 %